

#### 4. 塗料

##### 〔木材補修用パテ〕

| 品名     | 主成分        | 粘度<br>Pa·s, 23°C | 不揮発分<br>% | pH<br>23°C | 特徴、用途              |
|--------|------------|------------------|-----------|------------|--------------------|
| TP-37  | アクリル樹脂、充填剤 | 25               | 81        | 8.0        | 全面補修用。水性。一般厚物用     |
| TP-44N | アクリル樹脂、充填剤 | 25               | 81        | 8.5        | 全面補修用。水性。高凝集力タイプ   |
| TP-50  | アクリル樹脂、充填剤 | 25               | 79        | 7.5        | 全面補修用。水性。一液タイプ。薄物用 |
| TP-BPH | 変性イソシアネート  | 1                | —         | —          | 架橋剤                |
| TP-H   | 変性イソシアネート  | 1.5              | —         | —          | 架橋剤。無黄変タイプ         |

##### 〔塗装型枠用塗料〕

| 品名      | 主成分       | 粘度<br>Pa·s, 23°C | 不揮発分<br>% | pH<br>23°C | 特徴、用途         |
|---------|-----------|------------------|-----------|------------|---------------|
| UCP-42Y | 変性アクリル樹脂  | 14               | 48        | 9.6        | 塗装型枠下地塗料。水性   |
| CPN-077 | ウレタン樹脂    | 2.2              | 100       | —          | 塗装型枠上塗り塗料。無溶剤 |
| CP-BP   | 変性イソシアネート | 1.5              | 100       | —          | 架橋剤           |

##### 〔木材、無機材用シーラー〕

| 品名      | 主成分       | 粘度<br>Pa·s, 23°C | 不揮発分<br>% | pH<br>23°C | 特徴、用途                          |
|---------|-----------|------------------|-----------|------------|--------------------------------|
| AS-006M | アクリル樹脂    | 0.7              | 44        | 7.2        | 木材、無機板用防水シーラー。水性。撥水性付与         |
| FTP-17  | 変性アクリル樹脂  | 9.0              | 73        | 8.0        | 木質ボード、無機板向け下地処理剤。水性。低粘度。高隠蔽タイプ |
| FTP-19  | 変性アクリル樹脂  | 28.0             | 76        | 8.0        | 木質パネル、無機板向け下地処理剤。水性            |
| FTP-H   | 変性イソシアネート | 1.5              | —         | —          | 架橋剤                            |