
Technical Information

製本用ホットメルト接着剤

ウッドケムレジン

HP-220

用途：製本用（背糊）

1. 一般性状

名称	HP-220
外観、荷姿	短冊状、白色 20 kg 紙袋
主成分	エチレン-酢酸ビニル共重合体
粘度※ 180℃	3,800 mPa・s
軟化点	112 °C
オープンタイム※	10 秒
セットタイム※	2 秒
耐熱性※	40 °C
特徴	白色隠ぺい

※ 日本接着剤工業会「ホットメルト接着剤試験方法 JAI-7」準拠

これらの数値は代表値であり、品質を保証するものではありません。

2. 安全にお取り扱いいただくために

危険・安全に関する事項（ご使用前に詳細を SDS にてご確認ください。）

危険有害性情報	<ul style="list-style-type: none"> ・加熱溶融した製品に皮膚が接触するとやけどを起こす。 ・眼刺激 ・呼吸器への刺激の恐れ
注意書き	<p><取扱い></p> <ul style="list-style-type: none"> ・ヒューム（煙）・蒸気の吸入を避けること。 ・取扱い後は手や顔をよく洗うこと。 ・保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。 ・屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。 <p><応急処置></p> <ul style="list-style-type: none"> ・眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用 していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 ・眼の刺激が続く場合：医師の診断／手当てを受けること。 ・吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 ・気分が悪いときは医師に連絡すること。 <p><保管></p> <ul style="list-style-type: none"> ・換気の良い場所で容器を密閉し保管する。 ・施錠して保管すること。 <p><廃棄></p> <ul style="list-style-type: none"> ・内容物／容器を廃棄する時は、都道府県知事の認可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託し、適正に廃棄すること。

以上

※ 製品に関するお問い合わせ先

東京営業所 Tel. 03-6285-2817 Fax. 03-6285-2818

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台 3-6-1 菱和ビル 8F

大阪営業所 Tel. 06-6441-2414 Fax. 06-6441-4511

〒550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀 1-9-1 肥後橋センタービル 14F

HOME PAGE : <https://www.mgcwoodchem.com/>

E-mail : wcm_AGalpha@mgcwoodchem.com（抗菌剤お問い合わせ用メールアドレス）