

## Technical Information

アッセンブリー用ホットメルト接着剤ウッドケムレジンHP-410

用途：アッセンブリー用（緩衝材）

1. 一般性状

名称	HP-410
荷姿	白色、短冊状 20 kg 紙袋
主成分	エチレン-酢酸ビニル共重合体
粘度※ 180℃	1,200 mPa・s
軟化点	109 °C
オープンタイム※	20 秒
セットタイム※	9 秒
特徴	低臭気 食品衛生法（厚生省告示第 370 号）適合

※ 日本接着剤工業会「ホットメルト接着剤試験方法 JAI-7」準拠

これらの数値は代表値であり、品質を保証するものではありません。

## 2. 安全にお取り扱いいただくために

- ・危険・安全に関する事項（ご使用前に詳細を SDS にてご確認ください。）

危険有害性情報	<ul style="list-style-type: none"> <li>・加熱溶融した製品に皮膚が接触すると火傷を起こす</li> </ul>
注意書き	<p>&lt;取扱い上の注意&gt;</p> <p>安全対策</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面／マスク等を着用し、加熱溶融状態の製品との接触を避けること。</li> <li>・加熱溶融時に発生した蒸気の吸入を避けること。</li> <li>・局所排気内、または全体換気の設備のある場所での取り扱い。</li> </ul> <p>応急処置</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・加熱溶融時に発生した蒸気を吸入した場合、被災者を空気の新鮮な場所に異動させ安静にし、直ちに医師の処置を受けること。</li> <li>・加熱溶融状態の製品が付着した場合、汚染された衣服は直ちに取り去り、付着部を流水で冷やし火傷に対する処置を行う。</li> <li>・加熱溶融状態の製品が目に入った場合、直ちに水で冷却し、火傷に対する処置を行う。目をこすったり、固く閉じたりしてはならない。一刻も早く洗浄を始め、入った製品を完全に洗い流す必要がある。</li> </ul> <p>廃棄</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・内容物／容器を廃棄する時は、都道府県知事の認可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託し、適正に廃棄すること。</li> </ul>

以上

※ 製品に関するお問い合わせ先

東京営業所      Tel. 03-6285-2817      Fax. 03-6285-2818

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台 3-6-1 菱和ビル 8F

大阪営業所      Tel. 06-6441-2414      Fax. 06-6441-4511

〒550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀 1-9-1 肥後橋センタービル 14F

HOME PAGE : <https://www.mgcwoodchem.com/>

E-mail : [wcm\\_AGalpha@mgcwoodchem.com](mailto:wcm_AGalpha@mgcwoodchem.com) (抗菌剤お問い合わせ用メールアドレス)