
Technical Information

製本用ホットメルト接着剤

ウッドケムレジン

HP-BR-9504

用途：製本用（背糊）

1. 一般性状

| | |
|----------|--------------------|
| 名称 | HP-BR-9504 |
| 外観、荷姿 | 短冊状、白色 20 kg 紙袋 |
| 主成分 | エチレン-酢酸ビニル共重合体 |
| 粘度※ 180℃ | 4,000 mPa・s |
| 軟化点 | 88 °C |
| オープンタイム※ | 20 秒 |
| セットタイム※ | 8 秒 |
| 耐熱性※ | 45 °C |
| 耐寒性※ | -10 °C |
| 特徴 | 白色隠ぺい 難細分化タイプ |

※ 日本接着剤工業会「ホットメルト接着剤試験方法 JAI-7」準拠

これらの数値は代表値であり、品質を保証するものではありません。

