

---

## Technical Information

---

### アッセンブリー用ホットメルト接着剤

#### ウッドケムレジン

#### HP-F-572

用途：アッセンブリー用（繊維加工、不織布）

### 1. 一般性状

名称	HP-F-572
外観、荷姿	2.5kg ブロック、淡黄色 20 kg (2.5kg×8) ケース
主成分	ポリオレフィン
粘度※ 180℃	3,400 mPa・s
軟化点	117 °C
オープンタイム※	13 秒
セットタイム※	5 秒

※ 日本接着剤工業会「ホットメルト接着剤試験方法 JAI-7」準拠

これらの数値は代表値であり、品質を保証するものではありません。

## 2. 安全にお取り扱いいただくために

- ・危険・安全に関する事項（ご使用前に詳細を SDS にてご確認ください。）

危険有害性情報	<ul style="list-style-type: none"> <li>・加熱溶融した製品に皮膚が接触するとやけどを起こす。</li> <li>・アレルギー性皮膚反応をおこすおそれ</li> </ul>
注意書き	<p>&lt;取扱い&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ヒューム（煙）・蒸気の吸入を避けること。</li> <li>・汚染された作業委は作業場から出さないこと。</li> <li>・保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。</li> </ul> <p>&lt;応急処置&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・皮膚に付着した場合：多量の水と石けんで洗うこと。</li> <li>・皮膚刺激又は発疹が生じた場合：医師の診断／手当てを受けること。</li> <li>・汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。</li> </ul> <p>&lt;廃棄&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・内容物／容器を廃棄する時は、都道府県知事の認可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託し、適正に廃棄すること。</li> </ul>

以上

※ 製品に関するお問い合わせ先

東京営業所      Tel. 03-6285-2817      Fax. 03-6285-2818  
                                  〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台 3-6-1 菱和ビル 8F

大阪営業所      Tel. 06-6441-2414      Fax. 06-6441-4511  
                                  〒550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀 1-9-1 肥後橋センタービル 14F

HOME PAGE : <https://www.mgcwoodchem.com/>

E-mail : [wcm\\_AGalpha@mgcwoodchem.com](mailto:wcm_AGalpha@mgcwoodchem.com) (抗菌剤お問い合わせ用メールアドレス)